

Technische Information KH 0400**Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen****Einleitung**

Die WULFF Untergrund Know-How Broschüre beschreibt die verschiedenen Maßnahmen, um den am sorgfältigsten vorbereiteten Untergrund für den Einsatz unserer Produkte zu ermöglichen.

Die Untergrundvorbereitung ist wichtiger Bestandteil eines jeden Vertrages zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Unsachgemäße oder unzureichende Vorbereitung des Untergrundes kann nachhaltige Schäden bis hin zum Totalschaden nach sich ziehen. Deshalb werden nachfolgend die verschiedenen Vorbereitungsmaßnahmen eingehend beschrieben, um Schäden von vornherein zu vermeiden.

Alle Aspekte der Untergrundvorbereitung sowie der Belagsverlegung sollten unter der Berücksichtigung der VOB, Teil C, DIN 18365 bzw. der jeweils gültigen Normen für „Bodenbelagsarbeiten“, der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes der Technik geprüft und durchgeführt werden.

Während der Durchführung der Bodenbelagsarbeiten sollten raumklimatische Bedingungen von mindestens 15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumlufttemperatur und höchstens 65 % rel. Luftfeuchtigkeit herrschen.

Die Untergrundbeschaffenheit hat einen direkten Einfluss auf die Verlegung und Ausführung der Bodenbelagsarbeiten und die Wichtigkeit der Untergrundvorbereitung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Bevor entsprechende Behandlungen am Untergrund für eine Verlegung vorgenommen werden, muss dieser einer gründlichen Prüfung unterzogen werden, bevor die anschließenden Verlegearbeiten erfolgen.

Sicherlich können einige Untergründe auch mit weniger aufwendigen Sanierungsmaßnahmen toleriert werden, aber der Auftragnehmer sollte sie nur dann akzeptieren, wenn sorgfältig alle negativen Auswirkungen und zukünftige kostspielige Reklamationen

sorgfältig abgewogen werden.

Wenn eine Verlegung auf fragwürdigen Untergründen erfolgen soll, muss der Verleger große Sorgfalt walten lassen und den Auftraggeber vorzeitig auf die Risiken hinweisen, bzw. Bedenken nach VOB/B § 4 Nr. 3 geltend machen.



Maroder, nicht tragfähiger Untergrund

Alte oder neue Untergründe, die mit Öl, Fett oder Chemikalien verunreinigt sind, schadhafter Beton, brüchiger Asphalt oder schlechte Fliesen bilden keine zufrieden stellenden Voraussetzungen für unsere hochwertigen Produkte. Einige ernsthafte Untergrundschäden können mit normalen Mitteln, die dem Verleger zur Verfügung stehen, nicht saniert werden, so dass ein kompletter Neuaufbau des Untergrundes erforderlich wird.

Alle Untergründe, auf denen die hochwertigen WULFF Produkte verarbeitet werden, sollten so beschaffen sein, dass sie allen baulichen, mechanischen und thermischen Beanspruchungen während ihres Lebenszyklus standhalten. Die Untergründe sollten ausreichend fest und mit allen bauseits erforderlichen Bewegungsfugen ausgestattet sein. Risse, Unebenheiten und Untergrundfehler können sich im Oberbelag abzeichnen. Es muss akzeptiert

Seite 2 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

werden, dass alle Untergrundunzulänglichkeiten zu zukünftigen möglichen Fehlerquellen führen können. Folgende DIN-Normen sollten Beachtung finden:

- DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 18356 Parkettarbeiten
- DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
- DIN 18560 Estriche im Bauwesen
- DIN 18353 Estricharbeiten
- DIN 18354 Gussasphaltparbeiten
- DIN 68771 Unterböden aus Holzspanplatten

1. Untergründe

Für den Bodenleger sind vor allem die Estriche ein häufig anzutreffender Untergrund. Um die jeweiligen Estriche richtig einschätzen zu können und hinsichtlich der weiteren vorbereitenden Maßnahmen korrekt arbeiten zu können, ist es von entscheidender Wichtigkeit zu wissen, um welche Estrichart es sich überhaupt handelt. Hier sind die wichtigsten Typen aus der Estrich DIN 18560 tabellarisch aufgeführt.

Estriche im Bauwesen	DIN 18560
1.1 Verbund Estrich	1.6 Calciumsulfat-Estrich
1.2 Estrich auf Trennschicht	1.7 Gussasphalt-Estrich
1.3 Schwimmender Estrich	1.8 Magnesia/Steinholz-Estrich
1.4 Einschichtiger Estrich	1.9 Zement-Estrich
1.5 Mehrschichtiger Estrich	1.10 Hartstoff Estrich

Die oben aufgeführten Estriche bedürfen alle einer sorgfältigen Vorprüfung hinsichtlich der in der DIN 18365 aufgeführten Punkte.

Besonderes Augenmerk sollte auf die maximal zulässigen Feuchtigkeitswerte gelegt werden. Diese variieren stark je nach der mineralischen Zusammensetzung des Estrich-Systems. Hinweise zur Estrichdicke und mechanischen Festigkeitswerte sind der DIN 18560 in den jeweiligen Teilen zu entnehmen, um die Anforderungen der zukünftigen Belastung während der Nutzungsdauer sicherzustellen.

Estriche im Bauwesen		DIN 18560
Estricharten	Zusammensetzung	CM-Feuchte
Zement-Estrich	Zement, Zuschlagstoffe, Estrichsand 0-8 mm	2,0 % 1,8% Heiz-Estrich
Calciumsulfat-Estrich	Anhydritbinder (Gips) gewaschener Sand	0,5 % 0,3 % Heiz-Estrich
Magnesia-Estrich	Magnesia-Mischung Zuschlagstoffe	3,5 %
Steinholz-Estrich	Magnesia-Estrich mit Holzanteilen	7 – 12 % (je nach Holzanteil)
Gussasphalt	Bitumen (8,5 %) Split 0,5 – 8 mm	keine CM-Messung möglich

Der Ausführende der Verlegearbeiten sollte vor der Verlegung alle hier aufgeführten Hinweise bezüglich Untergrundvorbereitung beachten. Das Ziel sollte ein nach der DIN 18365 fester, glatter, ebener, tragfähiger, rissfreier, sauberer und trockener Untergrund sein.

Die Informationen beziehen sich im Wesentlichen auf den Fußboden, aber dennoch sollten die Verhältnisse an den angrenzenden Wandflächen hinsichtlich Tragfähigkeit, Festigkeit, Feuchtigkeit usw. nicht außer Acht gelassen werden, da sie mit in den Gewährleistungsbereich des Verlegers fallen, obwohl sie nicht immer den gleichen Ansprüchen an Haft- und Druckfestigkeiten ausgesetzt sind.

Materialverbrauchswerte sind abhängig von den jeweils durchgeführten Untergrundvorbehandlungsmethoden.

2. Fugen im Estrich

Immer wieder kommt es hinsichtlich der Fugen im Estrich zu Diskussionen zwischen Architekten und Bodenlegern über die optischen und technisch notwendigen Auswirkungen der Fugenbearbeitung im Untergrund. Wichtig ist dabei zu wissen, welche Fugen zwingend als bewegliche Systeme erhalten bleiben müssen und welche nach Austrocknung des Estrichs kraftschlüssig verschlossen werden dürfen.

Seite 3 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

Fugen im Estrich		
Fugenart	Funktion	Bearbeitung
Bewegungs-fugen	Auffangen von Dimensionsänderungen des Estrichs während der Nutzung	immer in den Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen)
Bauwerks-fugen (Baudehnungsfugen)	Auffangen von Dimensionsänderungen massiver Bauteile während der Gebäudenutzung	immer in den Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen)
Scheinfugen (Arbeitsfugen)	Auffangen von Dimensionsänderungen des Estrichs während der Trocknungsphase (Schwinden / Quellen)	werden nach Erreichen der Belegreife und vor der Oberbelagsverlegung kraftschlüssig verschlossen
Randfugen	Schalltechnische Entkoppelung der Estrichplatte von aufgehenden Bauteilen (nur schwimmender Estrich, Heiz-Estrich und Estrich auf Trennlage)	immer in den Oberbelag übernehmen (nie kraftschlüssig verschließen)

Übersichtstabelle über Fugenarten und deren Behandlungsmöglichkeiten

3. Vorprüfungen

Alte Untergründe sind oft abgenutzt und schadhafte und verursachen häufiger größere Risiken als neue Untergründe. Die DIN 18365 sollte immer als Grundlage für alle Bodenbelagsarbeiten dienen. Um Probleme möglichst zu reduzieren und zusätzliche Kosten zu sparen, ist es notwendig, dass alle Anwender von WULFF Produkten die zur Verwendung stehenden Untergründe entsprechend getestet und diese als ausreichend sicher für die erforderliche Anwendung angesehen haben.

Eine Haftzugfestigkeit von mindestens 1,0 N/mm² sollte der vorbereitete Untergrund vor der Durchführung der Verlegearbeiten aufweisen. In Abhängigkeit von der zu erwartenden Belastung kann auch eine Haftzugfestigkeit von 1,5 N/mm² erforderlich sein.

Die Tiefe und Art von Verunreinigungen sollte ermittelt und ggf. beseitigt werden, um nachfolgende Verlegearbeiten sicher durchführen zu können.

Es ist häufig ratsam Bodenproben an den stark verunreinigten Bereichen zu entnehmen, um sicher zu

stellen in wie fern bzw. in wie weit der Untergrund beeinträchtigt worden ist, damit ein einwandfreier Untergrund gewährleistet werden kann.

Können die entnommenen Bodenproben nicht hinreichend genau vom Verleger beurteilt werden, sollte sachkundiger Rat bis hin zu einer chemisch-physikalischen Untersuchung bei z.B. PAK-Belastung oder Asbestfaser haltigen Untergründen zu Hilfe gezogen werden.



PAK-haltiger Klebstoff

Dasselbe gilt für ölverschmutzte Untergründe, bei denen u.U. langanhaltende Verunreinigungen bis tief in den Untergrund eingedrungen sind und es bei nur oberflächlicher Reinigung immer wieder durch Rück-Diffusion an die Oberfläche zu dauerhaften Schäden kommen kann. (z.B. Abplatzen von Beschichtungen, Aufweichen von Klebstoffschichten oder Verfärbungen von Bodenbelägen).

Bei Zweifeln sind Bedenken anzumelden oder den Rat eines Anwendungstechnikers einzuholen.

4. Labile Oberflächenschichten

Labile Oberflächenschichten, die keine ausreichende Festigkeit oder Tragfähigkeit aufweisen, müssen sorgfältig bis auf feste Substanzschichten abgetragen oder gänzlich ausgetauscht werden.

Seite 4 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“



Labile Oberfläche in einem Calciumsulfat-Estrich

Für den Fall, dass bestimmte Bereiche innerhalb einer Estrichfläche sehr begrenzt offensichtlich zu geringe Druckfestigkeiten aufweisen, sollte eine Probe heraus geflext und diese dann in einem geeigneten Labor auf die erforderlichen Festigkeitswerte hin überprüft werden. Betragen die Druckfestigkeiten nicht mindestens 20 N/mm², muss an dieser Stelle der Estrich ausgebaut und neu eingebracht werden. Besondere Sorgfalt sollte immer in den Bauabschnitten vorherrschen, in denen nach der Inbetriebnahme größere Belastungen zu erwarten sind.



Entnahme einer Estrichprobe

5. Sinterschichten

Sinterschichten treten häufig bei frisch eingebrachten Beton und Zement- oder Calciumsulfat-Estrich-Untergründen auf und sollten immer entfernt wer-

den. Sinterschichten sind Suspensionen von Wasser, Zement oder Gips und feinen Partikeln des Beton- oder Estrichgemisches, die durch das Einbringen und Glätten an die Oberfläche geschwemmt wurden.

Während des Aushärteprozesses trocknet die Sinterschicht in Abhängigkeit vom Wassergehalt und der anschließenden mechanischen Nachbearbeitung und Glättung zu einer mehr oder weniger dicken „Haut“ an der Oberfläche, die in ihrer Festigkeit variieren kann.

Im besten Fall ist sie sehr dünn und somit kaum messbar, im schlechtesten Fall sind Schichtdicken von 3-4 mm oder mehr vorhanden. Mit Hilfe eines Schraubenziehers oder ähnlichem Werkzeug (Ri-Ri-Gerät) gibt eine Gitter-Ritzprobe an der Oberfläche bis auf den verfestigten Kern eine Aussage über die Sinterschichtstärke.



Gitterritzprobe

Die Sinterschicht vermittelt an der Oberfläche häufig einen sehr festen Eindruck, hat aber kaum eine Verbindung zum verfestigten Kern, ist spröde und bildet eine labile Sollbruchstelle aus.

Sie ist immer durch sorgfältiges Schleifen oder Fräsen zu entfernen, damit es anschließend nicht zum Abplatzen der Spachtelmassen-Schichten kommt.

Seite 5 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

6. Untergrundvorbereitung

Die am häufigsten eingesetzten mechanischen Methoden zur Vorbereitung von Untergründen sind:

- Fegen
- Saugen
- Schleifen
- Fräsen
- Kugelstrahlen
- Polieren

Diese Broschüre beschreibt die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden. Böden und dessen Nutzung variieren enorm. Dementsprechend muss jede Methode auf ihre Besonderheiten und die Verarbeitungsbedingungen sowie das Umfeld geprüft werden. Um ein Beispiel zu nennen, ist das Kugelstrahlen eines Industriebodens in einer leerstehenden Lagerhalle kein Problem. Jedoch wäre das Kugelstrahlen eines Flures in einem Bürogebäude, in dem weitergearbeitet wird, wegen der Staubbildung und der Lärmemission unzumutbar.

6.1 Fegen

Grober Staub, Sand oder loser Schmutz kann durch sorgfältiges Fegen entfernt und anschließend mit einem Staubsauger gründlich abgesaugt werden.

6.2 Saugen

In der Regel bleibt nach jedem Schleifen und Fegen ein Restanteil von feinkörnigem Staub am Untergrund zurück, der nur mit einem leistungsstarken Industriesauger durch gründliches Absaugen zu entfernen ist. Der evtl. noch verbleibende Reststaub muss mit einer geeigneten Grundierung gebunden werden.

6.3 Schleifen

Untergründe auf mineralischer Basis (Zement-, Calciumsulfat- und Magnesia-Estriche) müssen vor Bodenbelagsarbeiten angeschliffen und anschließend grundiert werden.

Zum Schleifen werden i.d.R. Scheibenschleifmaschinen mit grobem 16er Korn eingesetzt.

Mit der Schleifmethode können diverse Untergründe eben und sauber bis in die Randbereiche abgetragen werden ohne größere Staub- und Geräuschbelastung, wenn die geeigneten modernen Maschinen zum Einsatz kommen.



Teilweise abgeschliffener Fliesenklebstoff

Schnellhärtende Spachtelmassen sollten rechtzeitig vor Erreichen einer zu hohen Festigkeit geschliffen werden (vorzugsweise innerhalb von 2-3 Tagen nach dem Aufbringen), um eine hochglänzende polierte Oberfläche mit wenig Saugfähigkeit zu vermeiden.

6.4 Fräsen

Zum Entfernen von dickeren Altschichten/Beschichtungen oder labilen, weichen Klebstoffschichten ist die Fräsmethode dem Schleifen manchmal vorzuziehen. Dabei entstehen i.d.R. relativ furchige, unebene Oberflächen, die mit entsprechenden geeigneten Spachtelmassen egalisiert werden müssen.

Beim Einsatz von Sternfräsen mit schlagenden Fräsköpfen ist vor allem bei schwimmenden Estrichkonstruktionen darauf zu achten, dass die Belastung des Estrichs nicht zu erheblicher Rissbildung oder Zerstörung des Gefüges führt.

Da der Einsatz von Fräsen lärm- und staubbelastet ist, sollte vorher abgeklärt werden, ob dieses am Objekt zulässig und durchführbar ist.

Seite 6 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“



Oberflächenbild nach Fräsarbeiten

6.5 Kugelstrahlen

Die Kugelstrahl-Methode stellt alternativ zum Fräsen oder Schleifen auch eine sehr effiziente Möglichkeit zum Abtragen von Oberflächenschichten, Verunreinigungen oder alten Lacksystemen dar.

Beim Kugelstrahlen werden in einem Kreislaufsystem mit hoher Geschwindigkeit kleine Stahlkugeln auf den Untergrund „geschossen“ und wieder von der Maschine mit dem abgetragenen Oberflächenmaterial aufgenommen und separiert. Auf diese Weise können hochdichte Oberflächen angeraut, Verunreinigungen Millimeter genau abgetragen oder Fliesen Beläge für die nachfolgenden Arbeitsschritte vorbereitet werden. Bei entsprechender Staubabsaugung ist eine Belastung nur geringfügig.

Die zum Einsatz kommenden Maschinen variieren in ihrer Größe und werden hauptsächlich von spezialisierten Firmen eingesetzt.

Bis zu 1000 m² sind am Tag möglich zu bearbeiten. Dieser Vorgang wird ohne Wasserzugabe durchgeführt, dadurch ist es möglich an schon gestrahlten Flächen mit den Verlegearbeiten zu beginnen. In vielen Fällen sind Rückstände oder sonstige Kontaminationen durch diese Methode entfernbar. Staubfreies Kugelstrahlen ist wesentlich schneller, leiser und sauberer im Vergleich zu mechanischem Fräsen und ähnlichen Methoden. Der Nachteil besteht darin, ein nicht sehr tiefes Eindringvermögen zu besit-

zen und somit ist es kaum möglich groben, harten, zähen und tief eingedrungenen Schmutz zu beseitigen, wie das mit der Fräsmethode möglich ist.



Kugelstrahlmaschine im Einsatz

7. Haftzugprüfungen

Um nach entsprechend durchgeführten mechanischen Vorbehandlungen des jeweiligen Untergrundes zu ermitteln, ob die durchgeführten Maßnahmen ausreichend gewesen sind, empfehlen wir ggf. Haftzugprüfungen durchzuführen, um eine erhöhte Sicherheit für alle nachfolgenden Verlegearbeiten zu bekommen. Dabei muss neben dem sich ergebenden Bruchbild am Haftzugstempel beurteilt werden, in welcher Zone oder Schicht der Bruch erfolgt ist, um anschließend u.U. weitere notwendige mechanische Abtragungen vorzunehmen. Je nach zu erwartenden Belastungen für die Nutzungsdauer des Bauvorhabens sollte der Haftzugwert jedoch mindestens 1 N/mm² betragen.



Haftzugprüfung mit Bruchbild und Stempel

Seite 7 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

8. Feuchtigkeit im Untergrund

Estriche benötigen i.d.R. mindestens 4 Wochen, um auf ihren vorgeschriebenen Feuchtigkeitswert zu sinken und verlegereif zu werden. Wird ein erhöhter Feuchtigkeitswert nach vorgeschriebener Zeit gemessen, kann dies an diversen Faktoren liegen, u.a. spielen Luftfeuchtigkeit und Temperatur eine sehr große Rolle. Bei einer Luftfeuchtigkeit über 75 % und Temperaturen unter 15°C kann das Wasser aus dem Untergrund nur langsam in die Umgebung diffundieren. Um Abhilfe zu schaffen sollte für einen fortwährenden dauerhaften Luftaustausch gesorgt werden. In der nachfolgend aufgeführten Tabelle sind die maximal zulässigen Feuchtigkeitswerte speziell für Zement- und Calciumsulfat-Estriche nochmals separat aufgelistet.

Feuchtigkeitswerte bei Belegreife		
Untergrund	Methode	Wert
Zement-Estrich	CM	≤ 2,0 %
Zement-Estrich als Heiz-Estrich	CM	≤ 1,8 %
Calciumsulfat-Estrich	CM	≤ 0,5 %
Calciumsulfat-Estrich als Heiz-Estrich	CM	≤ 0,3 %

Um Folgeschäden zu vermeiden sollten Untergründe mit drückender, aufsteigender Feuchtigkeit mit einem nach **DIN 18195 für die Bauwerksabdichtungen** geeigneten System abgesperrt werden.


Kapillar aufsteigende Feuchtigkeit kann z.B. mit dafür geeigneten Epoxidharzsystemen langfristig bis zu einer Feuchte von ca. 4,5 CM% dauerhaft abgesperrt werden.

8.1 CM-Messung

CM-Messungen gehören mit zu den wichtigsten Untergrundüberprüfungsmaßnahmen, die der Verleger vor Bodenbelagsarbeiten durchführen sollte. Immer wieder kommt es auf Grund von zu hoher Feuchtigkeit im Untergrund (vor allem bei Verbundsystemen)

zu Schäden im Oberbelag, die sich anfangs durch Beulen- und Blasenbildung und später durch Ablösen des gesamten Belages abzeichnen.

8.2 Schematische Darstellung eines CM-Gerätes



1. Estrichprobe
2. Stahlkugel
3. Glasampulle mit Calciumkarbid
4. Stahlmantel des CM-Gerätes
5. Gummidichtung
6. Stahlkegelverschluss
7. Druckmesser (Nullstand)
8. durch Schütteln der Stahlflasche zerbricht die Ampulle mit einem Gemisch aus Estrichprobe und Calciumkarbid
9. aufsteigendes Acetylgas-Luft-Gemisch
10. Lochbohrung zum Druckmesser
11. Druckmesser zeigt Überdruck an

Neben den für eine CM-Messung genau vorgeschriebenen Durchführungsvorschriften, die nach den Anweisungen der Gerätehersteller exakt einzuhalten sind, ist die Entnahmestelle von ausschlaggebender Wichtigkeit. Sie sollte immer in einem Bereich des Bauvorhabens liegen, der besonders wenig durchgelüftet erscheint und den höchsten zu erwartenden Feuchtigkeitsgehalt beinhaltet.

Seite 8 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

Wird die Messung an gut durchlüfteten Stellen im Tür- oder Fensterbereich vorgenommen, kann es trotz ausreichend trockener Messwerte an anderen erheblich feuchteren Stellen zu später auftretenden Schadensfällen kommen, wenn diese Stellen nicht erkannt wurden.

Besonders wichtig ist die Dokumentation der jeweiligen Entnahmestellen, am besten unter Zeugen der zuständigen Auftraggeberseite, um im Nachhinein eine abgesicherte Messung vorweisen zu können. Während der mechanischen Probenentnahme mit Hammer und Meißel sollte die gesamte Estrichdicke als durchschnittliche Messwert- Grundlage in einem aussagefähigen Durchschnittswert entnommen werden. Bei schwimmenden Systemen ist darauf zu

achten, dass die Feuchtigkeitssperre im Untergrund nicht verletzt wird.

9. Messungen der Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202

Die nachfolgend aufgeführte Tabelle über die Ebenheitstoleranzen nach der DIN 18202 gibt in Auszügen wieder, welche Unebenheiten nach den verschiedenen Anforderungen vor Ort noch zulässig sind. Dabei ist besonders wichtig, dass die erhöhten Anforderungen an die Ebenflächigkeit des Untergrundes, wie sie sich aus Zeile 4 dieser Tabelle ergeben nur dann gültig sind, wenn sie explizit vorher in dem jeweiligen Bauvorhaben ausgeschrieben wurden.

Spalte	1	2	3	4	5	6
Zeile	Bezug	Stichmaße als Grenzwerte in mm bei Messpunkt- abständen in Metern				
		0,1	1	4	10	15
3	Flächenfertige Böden wie Estriche als Nutzschicht oder Estriche zur Aufnahme von Bodenbelägen	2	4	10	12	15
4	Flächenfertige Böden mit erhöhten Anforderungen, z.B. mit selbst verlaufenden Spachtelmassen	1	3	9	12	15
6	Flächenfertige Wände und Unterseiten von Decken, z.B. geputzte Wände oder untergehängte Decken	3	5	10	20	25

Ebenheitstoleranzen nach DIN 18 202

Seite 9 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

10. Technische Informationen

Die oben aufgeführten allgemeinen Informationen über Untergründe und deren Behandlungsmethoden geben nur einen ersten groben Überblick über die gängigsten am Bau vorzufindenden Varianten wieder. Die Erfahrungen vor Ort zeigen seit Jahren, dass eine Vielfalt von Möglichkeiten auftreten kann, die jeweils einer ganz speziellen Vorbehandlung bedarf. Hierüber hat die Firma WULFF ein bewährtes Informationssystem im Internet veröffentlicht, wo detailliert diverse Untergrund- und Oberbelagssysteme aufgeführt werden. In diesen Veröffentlichungen kann man sich genauer über die erforderlichen einzuleitenden Maßnahmen und Produkte informieren, die dann zu einer technisch sauberen Lösung des jeweiligen Problems führen.

Im Einzelnen sind folgende Themenbereiche dort aufgeführt:

10.1 Untergründe:

- KH 0100 Untergrundvorbereitung, grundieren, spachteln

- KH 0200 Boden-Systeme für Gabelstapler- und Hubwagen-Belastung
- KH 0300 Untergrundarten, allgemeine Hinweise, Eigenschaften
- KH 0400 Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen

10.2 Bodenbeläge:

- KH 1100 Textile Bodenbeläge verkleben
- KH 1200 Elastische Bodenbeläge verkleben
- KH 1300 Parket und Laminat verkleben
- KH 1400 Leitfähige Bodenbelags-Systeme

10.3 Klebstoffe und Anwendung:

- KH 2100 Emissionen von Verlegewerkstoffen – „Der Blaue Engel“
- KH 2200 Fugen und Spitznähte, Beulen und Blasen – Vermeidung von Beanstandungen
- KH 2300 Anforderungen und Prüfungen von Bodenbelagsklebstoffen
- KH 2400 Rutschbremsen für Bodenbeläge

Hinweis: Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen, sowie den Anforderungen nach DIN EN 14259. WULFF Grundierungen, Spachtelmassen und Klebstoffe sind nur im System geprüft. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Arbeitsbe-

dingungen empfehlen wir auf jeden Fall, besonders aber bei Einsatz in Kombination mit Fremdprodukten ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verwendungszwecke sicher zu stellen. Es gelten unsere technischen Informationen sowie unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. (Stand 01/2018)

Seite 10 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

Untergrund-Checkliste
Nach VOB Teil C, DIN 18365

Kunde: _____	Straße: _____
PLZ: _____	Ort: _____
Telefon: _____	Mobil: _____
Telefax: _____	Kopie an: _____
Ansprechpartner: _____	

Objekt: _____	Straße: _____
PLZ: _____	Ort: _____
Objekt Größe: _____ m ²	Nutzung: <input type="checkbox"/> Gewerblich <input type="checkbox"/> Privat

Angaben zum Untergrund: **Estriche/Untergrund:** **Eingebaut am:** _____

<input type="checkbox"/> Zement-Estrich	<input type="checkbox"/> Gussasphalt	<input type="checkbox"/> Trocken-Estrich
<input type="checkbox"/> Altuntergrund	<input type="checkbox"/> Calciumsulfat-Estrich	<input type="checkbox"/> Magnesia/Steinholz-Estrich
<input type="checkbox"/> Holzspan-/OSB-Platten	<input type="checkbox"/> Beschleunigter-Estrich	<input type="checkbox"/> sonstige Untergründe

Ausführung:

<input type="checkbox"/> schwimmend	<input type="checkbox"/> auf Trennlage	<input type="checkbox"/> Dampfsperre	<input type="checkbox"/> Fugen:
<input type="checkbox"/> Verbund	<input type="checkbox"/> unterkellert		
<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung konventionell			
<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung elektronisch			
Sonstige Bemerkung: _____			

Oberflächenerscheinungsbild:

Unebenheiten:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	geeignete Temperatur des Unterbodens:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Risse / Scheinfugen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	geeignete raumklimatische Bedingungen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Oberflächenfestigkeit ausreichend:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Bewegungsfugen, Feldbegrenzungsfugen:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
zu raue Oberfläche:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Randdämmstreifen (mind. 1cm) vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
zu glatte Oberfläche:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Aufheizprotokoll vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
unrichtige Höhenlage:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Messstellen vorhanden:	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Verunreinigungen	_____	Sonstiges	_____

Feuchtigkeitsmessung mit CM-Gerät am:

Messpunkt/Raum	Estrichdicke (mm)	Einwaage in g	Druck in bar	CM-%

	Ist	Soll
Festgestellte Estrichdicke bei der CM-Messung:	_____	_____
Max. zulässiger Feuchtegehalt des Untergrundes:	_____	_____
Bodentemperatur in °C:	_____	_____
Raumtemperatur in °C:	_____	_____
Relative Luftfeuchte in %:	_____	_____
zu verlegender Bodenbelag (Fabrikat):	_____	_____
sonstiges:	_____	_____
Bedenken anmelden	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Datum: _____

Unterschrift Bauherr / Bauträger / Architekt
(gelesen und verstanden)

Unterschrift Auftragnehmer/Prüfer

MERKBLATT:**Maßnahmen zur Verlegung von Parkett sowie elastischer und textiler Bodenbeläge auf Calciumsulfat- und Zement-Heizestrichen****Vorbemerkungen:**

Jeder flächenbeheizte Fußboden setzt Planung und Koordination im Hinblick auf das Heizsystem, auf die Dämmschicht, auf den Estrich und auf die verschiedenartigen Nutzbeläge voraus, um eine optimale Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten. Bei Ausführung solcher Fußbodenkonstruktionen sind fach- und normgerechte Leistungen von entscheidender Wichtigkeit. Lieferungen und Verarbeitungsmaßnahmen müssen dem Stand der Technik, dem vorliegenden Merkblatt, den Montage- sowie den Verlegerichtlinien der jeweiligen Systemgeber und Herstellerfirmen entsprechen.

Durch Einsatz von dünneren Holzelementen auf Heizestrichen ist eine effizientere Energieausnutzung und bei schmalen und kurzen Formaten eine naturgemäß geringere Fugenbildung zu erwarten.

Estrich / Funktionsprüfung / Belegreife:

Nach der Herstellung und entsprechender Liegezeit des Estrichs sowie der Funktionsprüfung (Dichtigkeitsprüfung der Heizschlangen) ist dessen völlige Belegreife durch das Beheizen der Konstruktion nach dem Maßnahmen-Protokoll für die Vorbereitungs- und Verlegemaßnahmen von elastischen, textilen Belägen sowie Parkett und Holzfußböden Voraussetzung. Bei der im Rahmen der Unterbodenprüfung durchzuführenden Feuchtemessung lassen sich ohne vorgegebene Messstellen Beschädigungen des Heizsystems nicht zuverlässig ausschließen. Messstellen zur Feuchtebestimmung im Estrich ersetzen nicht das Auf- und Abheizen zur Austrocknung vor Verlegung der Oberbeläge, durch die Auf- und Abheizphasen entspannt sich auch die Estrichplatte bzw. -konstruktion.

Besondere Maßnahmen (Auf- und Abheizen und Nutzung)

Der Auftraggeber hat folgende Einzelheiten zu beachten bzw. von zuständiger Stelle dem Auftragnehmer bestätigen zu lassen:

a) Die Mindestliegezeit des Estrichs nach dessen Herstellung bis zum Beginn der ersten Aufheizmaßnahme umfasst bei Calciumsulfat-Fließestrichen (CAF) im Regelfall 7 Tage,

bei Zementestrichen (CT) 21 Tage, bei Schnellzement-Estrichen 3 bis 4 Tage. Besondere Fristen nach Herstellerangabe sind möglich.

b) Beim Belegreifheizen ist bei Warmwasser-Fußbodenheizungen die Vorlauftemperatur auf 20 °C einzustellen und täglich um 10 °C bis zum Erreichen der maximalen Heizleistung (nicht mehr als 50 °C Vorlauftemperatur) zu erhöhen. Beim Abheizen ist die Vorlauftemperatur täglich um 10 °C bis zu einer Vorlauftemperatur von ca. 20 °C zu senken. Bei elektrischen Fußbodenheizungen gilt Vorgenanntes sinngemäß.

c) Beim Heizsystem der Bauart A (Heizrohre nicht auf, sondern oberhalb der Abdeckung/Systemplatte im Estrichquerschnitt) sollte eine Austrocknung der unter den Heizrohren befindlichen Restfeuchte nach der Abheizphase (18. Tag) durchgeführt werden. Dies ist nach einer Heizpause von 5 Tagen durch ein nochmaliges Aufheizen entsprechend der Tage 1 bis 4 und einem Abheizen entsprechend der Tage 16 bis 18 auszuführen. Die Gesamtdauer des Heizvorganges erhöht sich dann von 18 Tagen auf 30 Tage. Dies alles bevor eine Feuchtemessung des Heizestriches durchgeführt wird.

d) Die Aufheiz- und Abheizphasen haben gemäß der Seite 2, dem Aufheizprotokoll für Heizestriche, zu erfolgen.

e) Dieser Zeitplan enthält das Minimum an Heiztagen; jeder weitere Tag bringt zusätzliche Sicherheit. Im Falle eines längeren Zeitraumes des letzten Abheiztages des Estrichs (>7 Tage) und den Verlegearbeiten muss nochmals auf- und abgeheizt werden, um eine meist erfolgte Feuchteanreicherung im Heizestrich zu beseitigen

f) Die Oberbeläge sind bei einer Estrichoberflächentemperatur von +15 - 18°C (ca. 20 - 25 °C Wasservorlauftemperatur)

sowie einer relativen Luftfeuchte von < 65 % zu verlegen. Nach Fertigstellung der Böden sind vorbeschriebene Klimawerte 7 Tage lang (für Abbinde- bzw. Aushärtezeiten von Klebstoffen u.a.) zu gewährleisten. Der Zeitpunkt der Fertigstellung der Parkett- und Holzfußböden ist die Ausführung und Trocknung der letzten Oberflächenbehandlungsmaßnahme.

g) Achten Sie auf ein Raumklima von ca. 20°C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Diese Werte haben einen großen Einfluss auf das Quell- und Schwindverhalten (Liegeverhalten und Fugenbildung) aller Parkett- und Holzfußböden. Die Fußboden-Oberflächentemperatur sollte aus gesundheitlichen Gründen 25 °C (evtl. Ödembildung) nicht übersteigen. Bitte beachten Sie das Aufheizprotokoll für Heizestriche.

(aus dem Merkblatt des Zentralverbandes Parkett und Fußbodentechnik, Bonn, 2006, Verfasser: H. Brehm, G.F. Hausmann, H.-D. Altmann)

Seite 12 zur Technischen Information KH 0400 „Untergrund-Prüfungen und -Oberflächenbehandlungen“

Aufheizprotokoll für Heizestriche

Auftraggeber:

Objekt:

Raum: Geschoss:

Es ist -Estrich vorhanden,

Heizungssystem A mit höher im Estrichquerschnitt liegenden Rohrleitungen 1)

Die Ist-Dicke des Estrichs beträgt im Mittel 1) mm. Am 1) wurden die Estricharbeiten beendet. Nach einer Abbindezeit von 7 bzw. 21 Tagen wurde das Belegreifheizen am begonnen 1).

- 1) 1. Tag: aufgeheizt auf + 20 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb ja / nein 2)
- 2. Tag: " + 30 °C " ja / nein
- 3. Tag: " + 40 °C " ja / nein
- 4. Tag: " + 50 °C bzw. vorgesehene maximale Vorlauftemperatur ja / nein
- 5. Tag bis einschl. 15. Tag: geheizt mit vorgesehener maximaler Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung ja / nein
- 16. Tag: abgesenkt auf + 40 °C Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung außer Betrieb ja / nein
- 17. Tag: " + 30 °C " ja / nein
- 18. Tag: " + 20 °C " ja / nein
- 19a. Tag: Feuchtemessung CAF-Estrich/e (Belegreife bei <0,3 CM-%) ergab/en: %
- 19b. Tag: Feuchtemessung CT-Estrich/e (Belegreife bei <1,8 CM-%) ergab/en: %
- 2) Bei Bauart C (Heizungssystem A mit höher im Estrichquerschnitt liegenden Rohrleitungen):
Die Heizpause von 5 Tagen nach der Abheizphase (18. Tag) wurde eingehalten. Ein nochmaliges Auf- und Abheizen entsprechend der Tage 1 - 4 und 16 - 18 wurde durchgeführt. ja / nein
- 3) Falls Belegreife erreicht: Verlegebeginn bei einer Oberflächentemperatur des Estrichs von +15 - 18 °C (entspricht einer Vorlauftemperatur von 20 - 25 °C) sowie einer relativen Luftfeuchte von < 65 %. ja / nein
- 4) Falls Belegreife nicht erreicht: Weitergeheizt mit ca. 40 °C Vorlauftemperatur bis zur Belegreife und einer neuerlichen Estrichfeuchtemessung/en, sie ergab/en %
- 5) Im Falle eines längeren Zeitraumes (>7 Tage) zwischen dem letzten Abheiztag (18. Tag) und Verlegebeginn: Vor dem Verlegebeginn mindestens zwei Tage bestimmungsgemäß bzw. bei ca. 40 °C Vorlauftemperatur nochmals geheizt und eine neue Feuchtemessung durchgeführt. ja / nein
- 6) Während des Auf- und Abheizens: Sind die Räume in festen Abständen kurzzeitig und intensiv belüftet worden. ja / nein
- 7) Die beheizte Bodenfläche war frei von Baumaterialien und anderen Überdeckungen/Überstellungen. ja / nein
- 8) Diese Angaben beziehen sich auf Estrichdicken bis 70 mm. Bei sehr großen Estrichdicken von 90 mm und mehr kann sich die Aufheiz- bzw. Austrocknungszeit gravierend erhöhen.

(Nichtzutreffendes im Formular streichen)

Ort/Datum: _____ Ort/Datum: _____ Ort/Datum: _____

_____ oder _____ oder _____

Stempel/Unterschrift: Heizungsfirma Unterschrift: Bauträger / Architekt Unterschrift: Bauherr

1) nach Angabe des Architekten; 2) wenn zutreffend, ankreuzen

Dieses Heizestrich-Maßnahmen- und Aufheizprotokoll besitzt Urkundencharakter und ist dem Auftragnehmer baldmöglichst, spätestens vor der Oberbelagsverlegung, zu überreichen oder nachweislich zuzusenden. Bei einer Faxübermittlung ist eine Frist für die Rückbestätigung anzugeben.